



## FICHE TECHNIQUE

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Référence Produit : | MARINE Pro LAQUE MONO                |
| Type de Produit     | LAQUE ALKYDE URETHANE MONO COMPOSANT |
| Catalyseur :        | NA                                   |

### DOMAINE D'UTILISATION :

Laque alkyde uréthane mono composante particulièrement résistante en environnement marin. D'aspect brillant et tendu, facile à appliquer, cette laque permet la protection et la décoration de toutes structures marines hors d'eau. Garnissante et résistante à l'abrasion, la LAQUE MONO peut également être utilisée en peinture de pont mono composant avec ajout éventuel d'agent antidérapant pour rendre les surfaces non glissantes.

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (à 20°C) :

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Aspect :                | Liquide visqueux        |
| Densité :               | 1.15 (blanc)            |
| Extrait Sec :           | 63 %                    |
| Dilution :              | Diluant D1              |
| - brosse / rouleau      | 0 à 10%                 |
| - pistolet pneumatique  | 10 à 20%                |
| - airless               | 5 à 10%                 |
| Viscosité :             | 1500 mPa.s              |
| Pot life :              | /                       |
| Sec au toucher          | 2 h                     |
| Sec                     | 24 h                    |
| Temps de recouvrement : | 6-8 h                   |
| Rendement théorique :   | 10-12 m <sup>2</sup> /L |

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.



**OBSERVATIONS :**

S'applique en 1 à 2 couches sur tout support propre, sain, sec, et préalablement traité si besoin avec un primaire adaptée en fonction des supports (utiliser de préférence le primaire mono composant polyvalent MARINE PRO VINYL PRIMER).

Bien mélanger avant utilisation.

**HYGIENE ET SECURITE :**

Risques spécifiques :  
Consulter la FDS pour plus de précisions.

Inflammable – Dangereux pour l'environnement - Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion

Conservation :  
Stocker à une température inférieure à 25°C dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de toute source d'ignition

2 ans en emballage d'origine.

Conditionnement :

0.75L / 2.5L / 5L / 20L

Teintes

Blanc + voir nuancier (autre sur commande mini de 100L)

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.