



FICHE TECHNIQUE

Référence Produit :	MARINE Pro Méga
Type de Produit	ANTIFOULING pour Zones à fortes salissures
Catalyseur :	Oui (vendu en kit : Part A + Part B)

DOMAINE D'UTILISATION :

Peinture antifouling self-polishing à érosion lente et contrôlée de haute performance destinée à protéger les carènes de bateaux à moteur et à voile en empêchant l'accroche des salissures. Antifouling de longue durée (3 à 4 saisons) spécialement formulé pour les zones tropicales. Il convient pour les zones à forte salissures et à tous types de navires (sauf alu).

Produit bi-composant (vendu en kit contenant 2 composants à mélanger ensemble juste avant utilisation). Mélanger énergiquement les 2 composants (verser Part B dans Part A) jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Temps d'utilisation du mélange = 48 heures à 20°C (24 h à 30°C).

Contient de l'oxyde de cuivre, ne convient pas aux coques aluminium.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (à 20°C) :

Aspect :	Liquide visqueux
Densité :	1.8
Extrait Sec :	80 % en masse – 54 % en volume
Dilution :	A éviter – si besoin Diluant D1 à 10% maxi
Viscosité :	2500 mPa.s
Pot life :	48 heures
Séchage à 10°C	2 h
A 20°C	1 h 30
A 25°C	1 h
A 35°C	30 min
Temps de recouvrement :	2 h à 20°C
Rendement théorique :	8 à 10 m ² /L/couche pour 100 µ sec

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.



MELANGES :

Pneumatique classique :

10-15% de D1

Airless ou Airmix :

0 à 5% de D1

OBSERVATIONS :

A appliquer sur support propre, sain, sec et dépoussiéré en 2 couches minimum afin d'obtenir une épaisseur finale de 100µ sec garantissant ainsi une efficacité optimale.

Peut être remis à l'eau dès que le produit est sec au toucher et ne pas attendre plus de 15 jours.

Pour une première mise en peinture nous recommandons 3 couches.

Compatible avec la plupart des antifoulings du marché (sauf revêtements anti-adhérents), mais il est impératif de s'en assurer par un test préalable.

Bien mélanger avant utilisation.

Pot life : 48 h à 20°C – 24 h à 30°C

HYGIENE ET SECURITE :

Risques spécifiques :

Consulter la FDS pour plus de précisions.

Inflammable – Dangereux pour l'environnement - Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion

Conservation :

Stocker à une température inférieure à 25°C dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de toute source d'ignition

2 ans en emballage d'origine.

Conditionnement :

0.75L / 2.5L / 5L / 20L

Teintes

Rouge Brun, Bleu Moyen, Bleu Marine, Noir

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.