



FICHE TECHNIQUE

Référence Produit :	MARINE Pro Ultra Plus Color
Type de Produit	ANTIFOULING base à teinter pour concept CHOOSING COLOR SYSTEM Pour zones à fortes salissures
Catalyseur :	NA

DOMAINE D'UTILISATION :

Base antifouling incolore (à teinter) self-polishing de haute performance destinée à protéger les carènes de bateaux à moteur et à voile en empêchant l'accroche des salissures. Spécialement formulé pour les zones tropicales (fortes salissures), il permet d'obtenir une protection de 2 à 4 saisons en fonction du milieu de navigation.

Convient pour tous types de navires sauf coques alu.

Contient de l'oxyde de cuivre, ne convient pas aux coques aluminium.

Base à teinter destinée à être colorée par mélange avec nos colorants (voir FT MARINE Pro COLORANT ULTRA PLUS).

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (à 20°C) :

Aspect :	Liquide visqueux
Densité :	1.85
Extrait Sec :	81 % en masse – 59 % en volume
Dilution :	A éviter – si besoin Diluant D1 à 10% maxi
Viscosité :	2500 mPa.s
Séchage à 10°C	2 h
A 20°C	1 h 30
A 25°C	1 h
A 35°C	30 min
Temps de recouvrement :	2 h
Rendement théorique :	8 à 10 m ² /L pour 100 µ sec

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.



MELANGES :

Pneumatique classique :

10% de D1

Airless ou Airmix :

0 à 5% de D1

OBSERVATIONS :

Mise à la teinte :

- Pour obtenir 0.75L d'Antifouling à la teinte choisie : choisir un colorant en 250 ml et incorporer la totalité dans une boîte de 0.5L d'ANTIFOULING ULTRA PLUS COLOR puis mélanger énergiquement.

- Pour obtenir 2.5L d'Antifouling à la teinte choisie : choisir un colorant en 750 ml et incorporer la totalité dans une boîte de 1.75L d'ANTIFOULING ULTRA PLUS COLOR puis mélanger énergiquement.

A appliquer sur support propre, sain, sec et dépoussiéré en 2 couches minimum afin d'obtenir une épaisseur finale de 100µ sec garantissant ainsi une efficacité optimale.

Pour une première mise en peinture nous recommandons 3 couches.

Compatible avec la plupart des antifouling du marché (sauf revêtements anti-adhérents), mais il est impératif de s'en assurer par un test préalable.

HYGIENE ET SECURITE :

Risques spécifiques :

Consulter la FDS pour plus de précisions.

Inflammable – Dangereux pour l'environnement - Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion

Conservation :

Stocker à une température inférieure à 25°C dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de toute source d'ignition

2 ans en emballage d'origine.

Conditionnement :

0.5L / 1.75L

Teintes

Incolore à teinter avec nos doses de COLORANTS ULTRA PLUS

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.